



MCA Emmecia S.p.a.

20821 meda (MB)
via indipendenza, 131
tel 0362 341987 r.a.
Fax 0362 340431
info@emmecia.it
www.emmecia.it

cap. soc. €2.186.100 i.v.
trib. di monza reg. soc. n.25581
p.iva 00679580969 c.f. 01174990133
c.c.i.a.a. milano n. 1139984

SCHEMA TECNICA

Descrizione Articolo	F730
Composizione	42%VI 42%LI 16%CO
Numero Varianti	
Altezza del tessuto	140 cm
Peso del tessuto al metro lineare	750 gr/ML

La tonalità di colore può leggermente variare da una partita all'altra.

PROVA

RISULTATO

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

- Metodo Martindale EN ISO 12947-2

> 20.000 giri

SOLIDITA' DEL COLORE ALLA LUCE

- Metodo UNI ISO 105-B02

5

SOLIDITA' DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO

-Metodo ISO 105 X 12

Secco: 4

Umido: 4

RESISTENZA ALLA FORMAZIONE DI PALLINE

(PILLING)

- Metodo UNI EN ISO 12945-2

4

VARIAZIONE DIMENSIONALE AL LAVAGGIO SECCO

-MetodoUNI EN ISO 3175

Trama: +/-2%

Ordito: +/-2%

