



MCA Emmecia S.p.a.

20821 meda (MB)
via indipendenza, 131
tel 0362 341987 r.a.
Fax 0362 340431
info@emmecia.it
www.emmecia.it

cap. soc. €2.186.100 i.v.
trib. di monza reg. soc. n.25581
p.iva 00679580969 c.f. 01174990133
c.c.i.a.a. milano n. 1139984

SCHEMA TECNICA

Descrizione Articolo	M040
Composizione	Pelo: 70%VI 30%LI
	Tot. comp.: 40%CO 33%VI 15%LI 12%PL
Numero Varianti	4
Altezza del tessuto	137 cm
Peso del tessuto al metro lineare	840,00 gr

La tonalità di colore può leggermente variare da una partita all'altra.

PROVA	RISULTATO
RESISTENZA ALL'ABRASIONE - Metodo Martindale UNI EN ISO 12947-2	25.000 giri
SOLIDITA' DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO SECCO E UMIDO -Metodo UNI EN ISO 105 X 12:2003	Secco: 4 Umido: 3
SOLIDITA' DEL COLORE ALLA LUCE ARTIFICIALE - Metodo BS EN 105-B02	7
RESISTENZA ALLA TRAZIONE - Metodo BS 2543:2004 - Metodo EN ISO 13934-1	Ordito: 1200 N Trama : 820 N
RESISTENZA ALLO STRAPPO - Metodo BS 2543:2004 - Metodo EN ISO 13937-3	Ordito: 110 N Trama: 99 N
RESISTENZA ALLA CUCITURA -Metodo BS 2543:2004 - Metodo EN ISO 13936-2	Ordito: 1,5 mm Trama: 1,0 mm
CIGARETTE TEST -Metodo BS 5852 - 1	PASSA



MILANOTESSUTI