



MCA Emmecia S.p.a.

20821 meda (MB)
via indipendenza, 131
tel 0362 341987 r.a.
Fax 0362 340431
info@emmecia.it
www.emmecia.it

cap. soc. €2.186.100 i.v.
trib. di monza reg. soc. n.25581
p.iva 00679580969 c.f. 01174990133
c.c.i.a.a. milano n. 1139984

SCHEMA TECNICA

Descrizione Articolo	M055
Composizione	Pelo: 70%VI 30%LI
	Tot. comp.: 40%CO 33%VI 15%LI 12%PL
Numero Varianti	4
Altezza del tessuto	137 cm
Peso del tessuto al metro lineare	655,00 gr

La tonalità di colore può leggermente variare da una partita all'altra.

PROVA

RISULTATO

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

- Metodo Martindale UNI EN ISO 12947-2

25.000 giri

SOLIDITA' DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO

SECCO E UMIDO

-Metodo UNI EN ISO 105 X 12:2003

Secco: 4

Umido: 4

SOLIDITA' DEL COLORE ALLA LUCE ARTIFICIALE

- Metodo BS EN 105-B02

5

RESISTENZA ALLA TRAZIONE

- Metodo BS 2543:2004

- Metodo EN ISO 13934-1

Ordito: >350 N

Trama : >350 N

RESISTENZA ALLO STRAPPO

- Metodo BS 2543:2004

- Metodo EN ISO 13937-3

Ordito: >15 N

Trama: >15 N

RESISTENZA ALLA CUCITURA

-Metodo BS 2543:2004

- Metodo EN ISO 13936-2

Ordito: <4 mm

Trama: <4 mm

CIGARETTE TEST

-Metodo BS 5852 - 1

PASSA



MILANO TESSUTI